



Via dei Senteruoli,30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

## TEMPERA TRASPIRANTE CASABELLA

Colore: Come da cartella.

Caratteristiche: idropittura murale a base di copolimeri in emulsione, pigmenti e riempitivi che conferiscono al prodotto buona traspirabilità e punto di bianco. Possiede una discreta resistenza allo sfregamento, facile pennellabilità e distensione. Adatta alla tinteggiatura di ambienti interni di civile abitazione, garage, cantine e uffici.

### COMPOSIZIONE:

Legante: copolimero in dispersione acquosa.

Pigmenti: biossido di titanio, ossidi di ferro, pigmenti organici, quarzo ventilato e selezionato, extenders minerali inerti.

Residuo secco: 72 %  $\pm$  1 %

Viscosità: 18000 cps.

Peso specifico: 1.700 g/litro.

PH: 8  $\pm$  0.5

### APPLICAZIONE:

Supporto: si applica normalmente a rullo o a pennello in due mani successive ad un intervallo di qualche ora tra una mano e l'altra, su fondi preparati con nostro isolante acrilico o isolante al solvente.

Diluyente: si diluisce al 25% in peso di acqua per la prima mano, con il 20% per la seconda mano.

Essiccazione: asciuga in un intervallo di 3-9 ore in funzione delle condizioni ambientali. La temperatura minima di filmazione è di +5°C.

Resa teorica: varia da 300 a 500 g/mq con due mani di pittura applicate.

**INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO:**

Temperatura massima di conservazione:	40°C
Temperatura minima di conservazione:	5°C
Tipi di confezionamento:	2.5-5-10-15 litri

**GARANZIA:**

Il prodotto, se applicato correttamente secondo le prescrizioni indicate, è garantito per 5 anni.

Treviolo, 01/01/2015