



Via dei Senteruoli, 30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

RIVESTIMENTO TIPO "GRAFFIATO"

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

- 1.1) Prodotto formulato con particolari resine acriliche alcaliresistenti e con quarzi e marmi a granulometrie selezionate per ottenere un rivestimento idoneo
- 1.2) Indicazioni d'impiego:
Prodotto idoneo per la decorazione di murature esterne, dove le diverse modalità di applicazione possono far ottenere effetti di finitura diversi e molto gradevoli

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 2.1) Tipo di legante: | copolimero acrilico in emulsione acquosa |
| Granulometrie: | Varie da 1,2 mm a 1,8 mm |
| Peso specifico: | 1850 g/litro \pm 0.10 g/litro |
| Residuo secco in massa: | 85.5% \pm 2% |
| Ceneri a 450°C: | 81.0% \pm 2% |
| Valore pH al confezionamento: | 8.5 \pm 0.5 |
| Infiammabilità: | nulla |

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- 3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente:	minima 5°C massima 40°C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 80%
Temperatura del supporto:	minima 5°C massima 40°C
Alcalinità massima per supporti murali:	pH 12
Umidità del supporto:	applicare su muri asciutti

- 3.2) Stato di preparazione minimo per supporti murali

Il supporto non deve presentare irregolarità e deve presentarsi liscio, uniforme ed asciutto, diversamente potrebbero presentarsi macchie di colore e differenze di assorbimento.

Il supporto va precedentemente lavato da pitture vecchie, spolverato e trattato con idoneo fissativo acrilico o al quarzo.

3.3) Applicazione con frattazzo

Il prodotto va steso con un fettazzo di acciaio e rifinito tramite fettazzo in plastica con movimento circolare.

Resa teorica per strato di 1.80 mm: Kg 3,000 ± 3,300 per mq.

3.4) Essiccazione o indurimento a 23°C e 65% di umidità relativa

Tempo di essiccamento superficiale:	4 ore
Tempo di essiccamento in profondità:	8 ore
Tempo di sovraverniciatura:	minimo 4 ore

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luoghi asciutti. Teme il gelo.

Tipi di confezioni disponibili: secchielli in plastica da 28 kg.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE

Treviolo 01/10/2010.