



Via dei Senteruoli, 30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

SILOCASA RIVESTIMENTO

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

- 1.1) Prodotto che può essere applicato su tutti i supporti minerali escluso il gesso in ogni sua forma. Il supporto su cui applicare il rivestimento dovrà essere di malta composta da sabbia vagliata e ben lavata da vecchie pitture, polvere ed efflorescenze varie.
- 1.2) Indicazioni d'impiego:
Prima dell'applicazione stendere una mano di apposito fissativo per uniformare l'assorbimento della parete. Nonostante questo è possibile che a causa di mutamenti climatici o alla presenza di rifacimenti di intonaco il rivestimento non si presenti uniforme, ma si possono verificare delle disuniformità di colore.
- 1.3) Grazie all'aggiunta di additivi particolari antialga sono particolarmente adatti alla prevenzione di muffe ed appunto alghe in parete.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 2.1) Granulometrie: | Varie da 0,8 mm a 1,2 mm |
| Peso specifico: | 1700 g/litro \pm 0.10 g/litro |
| Residuo secco in massa: | 80.0% \pm 5% |
| Valore pH al confezionamento: | 8.0 \pm 1 |
| Infiammabilità: | nulla |

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente:	minima 5°C massima 40°C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 80%
Temperatura del supporto:	minima 5°C massima 40°C
Alcalinità massima per supporti murali:	pH 12
Umidità del supporto:	applicare su muri asciutti

3.2) Stato di preparazione minimo per supporti murali

Il supporto non deve presentare irregolarità e deve presentarsi liscio, uniforme ed asciutto, diversamente potrebbero presentarsi macchie di colore e differenze di assorbimento.

Il supporto va precedentemente lavato da pitture vecchie, spolverato e trattato con idoneo fissativo.

3.3) Applicazione con frattazzo

Il prodotto va steso con un frattazzo di acciaio e rifinito tramite frattazzo in plastica con movimento circolare.

Resa teorica per strato di 1.80 ± 1.20 mm: Kg 1.800 ± 2.200 per mq.

3.4) Essiccazione o indurimento a 23°C e 65% di umidità relativa

Tempo di essiccamento superficiale:	4 ore
Tempo di essiccamento in profondità:	8 ore
Tempo di sovraverniciatura:	minimo 4 ore

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luoghi asciutti. Teme il gelo.

Tipi di confezioni disponibili: secchielli in plastica da 25 kg.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE

Treviolo 01/01/2015.